

CAPACIDAD DE CONDUCCION DE CORRIENTE

Designación	Área nominal de la sección transversal	Ampere **	
		Cobre	Aluminio
AWG	mm2		
8	8,367	57	44
6	13,30	76	59
4	21,15	101	78
2	33,62	135	106
1/0	53,48	183	143
2/0	67,43	212	165
3/0	85,01	245	192

* El empaque de estos productos es en rollo. ** Basada en la Tabla A-310-2 de la NOM-001-SEDE hasta 3 conductores al aire libre soportados por un mensajero para una temperatura de operación de 75°C y a una temperatura ambiente de 40°C.

NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.